

LUGATO PROFESSIONAL

FLEXFUGENMÖRTEL 560

Für das schnelle und flexible Ausfugen von Wand- und Bodenfliesen mit schmalen und breiten Fugen.



Produktleistung:

- Flexibel und schnell erhärtend.
- In CG 2 WA Qualität nach DIN EN 13888.
- Wasserfest und frostbeständig.
- Nach 6 – 8 Stunden begehbar.
- Für Fugenbreiten von 2 – 30 mm.

Anwendungen:

Zum Ausfugen von keramischen Fliesen und Platten aller Art, Cotto-Platten, Natursteinen, Polygonalformaten, Kieselmatte auf verformbaren Untergründen.

Besonders geeignet für Feinsteinzeug und auf Trocken- und Heizstrichen, Balkonen und Terrassen.

Innen und außen.

An Wand und Boden.

Auch unter Wasser.

FLEXFUGENMÖRTEL 560

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Fliesenbeläge: keramische Fliesen und Platten, Spaltplatten, Polygonalformate, Kieselmatte, Natursteine.

Für alle Untergründe gilt: Einfugfristen der Klebstoff- bzw. Werkverlegemörtelhersteller beachten. Ausfugen von herkömmlich im Dickbett verlegten Belägen nach ausreichender Erhärtung und Trocknung. In die Fugen aufgestiegenen Klebstoff bzw. Mörtel sowie Verunreinigungen und Verlegehilfen entfernen.

Verarbeitung:

Anmischen: Sackinhalt (20kg) in ca. 5l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchmischen. Nur soviel Material anmischen wie innerhalb der Verarbeitungszeit von 20 Min. verarbeitet werden kann.

Verarbeitung: Mörtel mit Gummiwischer bündig in die Fugen einbringen. Fehlstellen nachwischen und die Oberfläche diagonal sauber abziehen. Nach Ansteifen des Mörtels (Fingerdruckprobe) Fliesen mit angefeuchtetem Schwamm säubern. Vorgang ggf. wiederholen. Nach Erhärtung des Mörtels letzte Schleier auf glasierten Wandbelägen mit trockenem Tuch, auf Bodenbelägen nochmals mit angefeuchtetem Schwamm entfernen.

Produktdaten:

Verbrauch und Ergiebigkeit je nach Fliesen- und Plattenformat und Fugenbreiten.

Fliesen- und Plattenformat/Fugentiefe	Fugenbreite	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg / 5 kg FLEXFUGENMÖRTEL 560
10 x 20 cm / 1,5 cm	5 mm	ca. 1,80 kg/m ²	ca. 11 m ² / ca. 3 m ²
12 x 24 cm / 1,5 cm	5 mm	ca. 1,50 kg/m ²	ca. 13 m ² / ca. 3 m ²
20 x 25 cm / 0,6 cm	3 mm	ca. 0,25 kg/m ²	ca. 79 m ² / ca. 20 m ²
30 x 30 cm / 0,8 cm	3 mm	ca. 0,25 kg/m ²	ca. 80 m ² / ca. 20 m ²
33 x 33 cm / 1,0 cm	4 mm	ca. 0,38 kg/m ²	ca. 53 m ² / ca. 13 m ²
45 x 45 cm / 1,2 cm	4 mm	ca. 0,33 kg/m ²	ca. 60 m ² / ca. 15 m ²
30 x 60 cm / 1,2 cm	4 mm	ca. 0,37 kg/m ²	ca. 53 m ² / ca. 13 m ²
60 x 60 cm / 1,0 cm	5 mm	ca. 0,25 kg/m ²	ca. 77 m ² / ca. 19 m ²

Wasserbedarf:	0,25 l Wasser auf 1 kg Pulver
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5-25 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +80 °C
Begeh-/Wasserbelastbarkeit:	nach ca. 6-8 Stunden / nach 7 Tagen
Wartezeit bis zur elastischen Ausfugung mit LUGATO PROFESSIONAL Silcondichtstoffen:	nach ca. 2 Tagen
Farbtöne:	20 kg: grau, silbergrau, steingrau 5 kg: anthrazit, bahamabeige, balibraun, grau, silbergrau, steingrau, weiß
Inhaltsstoffe:	Normzemente, quarzitische und calcitische Füllstoffe, Pigmente, Hydrophobierungsmittel, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren
Entsorgung:	Verpackung restentleert recyceln
Packungsgrößen:	20 kg, 5 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 18 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

FLEXFUGENMÖRTEL 560

Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.



GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Gefahr

Bitte beachten:

Farbtonabweichungen zwischen Farbetikett und dem ausgehärteten Fugenmörtel sind drucktechnisch bedingt. Für Farbtonabweichungen und Farbtonunterschiede in der Fuge, die durch unterschiedliche Saugfähigkeiten, Fugenbreiten oder Verarbeitung entstehen können, wird keine Gewährlei-

stung übernommen. Bei porösen, rauen, feinporigen Belägen oder empfindlichen Natursteinen Probeverfugungen durchführen, ggf. die Oberflächen mit Ausfughilfen schützen, weil sich Farbpigmente in der Oberfläche festsetzen können. Farbtonänderungen vorbehalten.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 07/2020.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE