

LUGATO PROFESSIONAL

RISSVERGUSSHARZ 260

Für das kraftschlüssige Schließen von Rissen und Fugen in Estrichen.



Produktleistung:

- Gießfähiges, 2-komponentiges Polyesterharz.
- Dünnflüssig mit sehr gutem Eindringvermögen.
- Schnell erhärtend.
- Hoch belastbar.
- Auch für Heizstriche geeignet.
- Verarbeitungs- und Erhärtungszeit durch Härtermenge steuerbar.
- Mit 20 Wellenverbindern.

Anwendungen:

Zum Vergießen von Rissen und Scheinfugen in Beton, Zement- und Calciumsulfat-estrichen (unbeheizt/beheizt) mit zusätzlicher Verstärkung mit Wellenverbindern.
Zum Reparieren von Ausbrüchen in Beton, Natur- und Betonwerkstein, Keramik.
Zum Setzen von Dübeln, profilierten Ankern und Gewindestangen.

Innen und außen.

RISSVERGUSSHARZ 260

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe: zement- und gipsgebundene Estriche, Natursteine, Betonwerksteine, keramische Beläge.

Für alle Untergründe gilt: trocken, tragfähig, sauber, staubfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z.B. Schalöl.

Vorbereitung: Risse auf mind. 5 mm aufweiten, ca. alle 20 cm quer zum Riss einschneiden (Schnitttiefe ca. 50 % der Estrichdicke), Staub aussaugen. Wellenverbinder einlegen.

Verarbeitung:

Mischverhältnis: 100 g Harz : 3 g Härter

Verarbeitungszeit:

- bei Zugabe der gesamten Härtermenge in das Harzgebinde ca. 10 Min.
- bei 1/2 der Härtermenge ca. 15 Min.

Bei Verwendung von Teilmengen Härtermenge entsprechend reduzieren.

Verarbeitung: Harz und Härter schlierenfrei mischen. Risse bündig verfüllen. Überstehendes RISSVERGUSSHARZ sofort mit Spachtel entfernen. Frisches RISSVERGUSSHARZ mit feuertrocknetem Quarzsand (0,2-0,6 mm Körnung) abstreuen. Risse bis zur Aushärtung nicht belasten. Überschüssigen Quarzsand abfegen.

Reparaturen: RISSVERGUSSHARZ mit Pinsel/Spachtel auf die Flächen auftragen. Teile zusammenfügen und bis zur vollständigen Erhärtung fixieren. Austretendes Harz sofort entfernen.

Dübel setzen: Löcher aussaugen, mit RISSVERGUSSHARZ etwa zu 2/3 füllen. Dübel, Anker oder Gewindestange einsetzen, austretendes Material entfernen und ggf. absanden.

Produktdaten:

Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none">• abhängig von Tiefe/Breite der Risse bzw. Fugen• für den Verschluss von Scheinfugen ca. 200 g/m
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 10-15 Min., abhängig von der Härtermenge
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5-30 °C
Dichte:	1,7 kg/l.
Belastbarkeit/Schleifbarkeit:	nach ca. 45-60 Min., abhängig von der Härtermenge
Volle Belastbarkeit:	nach ca. 18-24 Std., abhängig von der Härtermenge
Temperaturbeständigkeit nach Erhärtung:	50 °C
Brandverhalten:	Klasse F
Farbton:	beige (Harz), rot (Härter)
Inhaltsstoffe:	Harz enthält Polyesterharz Härter enthält Dibenzoylperoxid
Entsorgung:	Verpackung restentleert recyceln
Packungsgröße:	1 kg Harz, 30 g Härter (Tube), 20 Wellenverbinder in einem Kombi- gebinde
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen mind. verwendbar bis: s. Etikett. Kühl und trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Verarbeitungszeit.

RISSVERGUSSHARZ 260

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Härter-Komponente

Dibenzoylperoxid. Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Bei Brand: Wasserschlauch, Löschpulver, Schaum oder CO₂ zum Löschen verwenden. Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als +30 °C aufbewahren. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato-professional.de/.com heruntergeladen.



Gefahr

Harz-Komponente

Styrol. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Brand: Trockenlöschmittel oder Wasserschlauch zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter konform zu den nationalen Vorschriften entsorgen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato-professional.de/.com heruntergeladen.

Bitte beachten:

Gebäudetrenn- und konstruktive Dehnfugen dürfen nicht vergossen werden. Material erwärmt sich nach dem Anmischen stark.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2015.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de/.com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE