

# LUGATO PROFESSIONAL

## AUSGLEICHMÖRTEL 270

Für das Ausgleichen von Untergründen vor dem Fliesenlegen an Wand und Boden.



### Produktleistung:

- Standfest.
- Frostbeständig.
- Wasserfest.
- Filz- und glättbar.
- Schnell mit Fliesen belegbar.
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

### Anwendungen:

Zum Ausgleichen und Ausbessern von

- Beton, Mauerwerk, Putz (P II und P III) vor dem Fliesenkleben, Anstreichen und Beschichten an der Wand.
- Beton und Zementestrich vor dem Fliesenkleben am Boden.

Zum Erstellen von Gefälleausgleichsschichten vor dem Fliesenkleben.

Innen und außen.

# AUSGLEICHMÖRTEL 270

## Untergrundvorbereitung:

**Für alle Untergründe gilt:** tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Zementhaut, Farbanstriche entfernen.

**Geeignete Untergründe:** Beton, Mauerwerk (außer aus Porenbeton), Zement- und Kalkzementputz, Zementestriche.

## Verarbeitung:

**Anmischen:** Sackinhalt (25 kg) in ca. 5,0l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchmischen.

**Verarbeitung:** mit Glättkelle dünn vorziehen (Kratzspachtelung), dann gleich in erforderlicher Schichtdicke auftragen. Auch das Anwerfen des Mörtels ist möglich. Nach ca. 60 Minuten kann geglättet oder gefilzt werden.

## Produktdaten:

|   |  |
|---|--|
| <b>Wasserbedarf:</b>  | 0,20l Wasser auf 1 kg Pulver   |
| <b>Verbrauch:</b>   | 1,45 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke  |
| <b>Verarbeitungszeit (Topfzeit):</b>                                      | ca. 35 Minuten   |
| <b>Verarbeitungstemperatur<br/>(Untergrund, Umgebung und Material):</b>   | 5–25 °C  |
| <b>Schichtstärken:</b>  | 5–50 mm  |
| <b>Begehbar/Belegbar mit Fliesen:</b>                                     | nach 3 Stunden   |
| <b>Belegbar mit Naturstein/Anstreichen<br/>(bei 10 mm Schichtstärke):</b> | nach 48 Stunden  |
| <b>Druckfestigkeit nach 1 / 7 / 28 Tagen:</b>                             | 5 N/mm <sup>2</sup> / 10 N/mm <sup>2</sup> / 15 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Biegezugfestigkeit nach 1 / 7 / 28 Tagen:</b>                          | 1,5 N/mm <sup>2</sup> / 3 N/mm <sup>2</sup> / 3,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Inhaltsstoffe:</b>   | Zement, quarzitische und calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren   |
| <b>Ökologie:</b>  | sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> R)   |
| <b>Entsorgung:</b>  | Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung restentleert recyceln |
| <b>Packungsgröße:</b>   | 25 kg  |
| <b>Lagerfähigkeit:</b>  |  |

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Arbeitssicherheit:



Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato-professional.de/](http://www.lugato-professional.de/) .com herunterladen.

# AUSGLEICHMÖRTEL 270

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## **Anwendungsberatung:**

040-69407-444, [technik@lugato-professional.de](mailto:technik@lugato-professional.de) / .com

---

Copyright by LUGATO.

Stand: 08/2017.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel  
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110  
[www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) / .com

**EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE**