

# LUGATO PROFESSIONAL

## FLÄCHENSPACHTEL 290

**Schafft schnell sehr glatte, streich- und tapezierfähige Oberflächen auf verputzten Wänden und Decken.**



### **Produktleistung:**

- Schneller, weißer, gipshaltiger Flächenspachtel.
- Für höchste professionelle Ansprüche, z. B. als Untergrund für kreative Maltechniken.
- Auf verputzten Wänden und Decken und auf Bauplatten.
- Klebt Gipskarton- und Gipsfaserplatten (Ansetzbinder) und schließt die Fugen ohne Bewehrungsstreifen.
- Flächig für Qualitätsstufen Q1-Q4.
- Überstreich- und tapezierbar nach Trocknung.

### **Anwendungen:**

Weißer Flächenspachtel auf Gips-Basis für das Glätten von Wänden und Decken vor Anstreich- und Tapezierarbeiten. Als Untergrund für kreative Maltechniken. Zum Ansetzen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten und zum Fugenverschluss.

Innen.

# FLÄCHENSPACHTEL 290

## Untergrundvorbereitung:

**Geeignete Untergründe:** Zement-, Kalkzement-, Gipsputze, Beton, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk, Gipsfaser-, Gipsbau-, Gipskartonplatten, Farbanstriche.

**Für alle Untergründe gilt:** tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, sein. Zementhaut, nicht festhaftende Farbanstriche entfernen. Sehr glatte

Oberflächen aufräumen. Lose Teile, Staub, Tapeten, Tapetenkleister, alte Kalk- und Leimfarben entfernen. Saugfähige, offeneporige Oberflächen mit TIEFGRUND 110 grundieren.

Beton muss älter als 3 Monate sein, Zement-, Kalkzement- und Gipsputze müssen älter als 2 Wochen sein.

## Verarbeitung:

**Anmischen:** Sackinhalt (18 kg) in 11 - 12 l sauberes Wasser einrühren.

**Reifezeit:** 3 Minuten. Danach noch einmal durchrühren.

**Verarbeitung:** zum Herstellen glatter Flächen Spachtelschicht anziehen lassen und nachspachteln oder mit einem Schwamm-brett gleichmäßig nachnässen und innerhalb von 15 Minuten scharf mit Glättkelle abziehen. Frische Spachtelschicht vor Sonnenlicht und zu schnellem Austrocknen schützen.

## Produktdaten:

<b>Wasserbedarf:</b>	ca. 0,6 l Wasser auf 1 kg Pulver
<b>Verbrauch:</b>	0,9 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
<b>Verarbeitungszeit (Topfzeit):</b>	ca. 40 Minuten
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	5 - 30 °C
<b>Schichtstärken:</b>	0 - 5 mm (flächig); bis 20 mm (für Fugen)
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Gips, calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren
<b>Ökologie:</b>	sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> )
<b>Entsorgung:</b>	Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170802) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln
<b>Packungsgröße:</b>	18 kg
<b>Lagerfähigkeit:</b>	originalverschlossen 12 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Arbeitssicherheit:

nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Staubentwicklung vermeiden. Kann die Atemwege und Augen reizen, z. B. Brennen, Augentränen. Bei andauerndem Handkontakt wird Handschutz empfohlen: Handschuhe aus Nitril oder nitrilbeschichteter Baumwolle.

GISCODE CP1. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

# FLÄCHENSPACHTEL 290

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## **Anwendungsberatung:**

040-69407-444, [technik@lugato-professional.de](mailto:technik@lugato-professional.de) / .com

---

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2016.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel  
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110  
[www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) / .com

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —