

LUGATO PROFESSIONAL

NASSRAUMABDICHTUNG 310

Für das Abdichten vor dem Fliesenkleben.



Produktleistung:

- Streichbar, rollbar, spachtelbar.
- Hoch flexibel.
- Rissüberbrückend.
- Lösemittelfrei.
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
- Zugelassen für die Beanspruchungsklasse A (Wand).

Anwendungen:

Zum Abdichten vor dem Fliesenkleben mit FLEXKLEBER 420, FLEKKLEBER EXTRA 430, FLEKKLEBER SCHNELL 440 oder NATURSTEINKLEBER 460 in Duschen, Bädern (Beanspruchungsklasse A0), Waschküchen, Nassbereichen mit hoher Wasserbelastung (Beanspruchungsklasse A (Wand)). Angaben im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis beachten!

Vor dem Fliesenkleben mit FLEKKLEBER EXTRA 430 oder FLEKKLEBER SCHNELL 440 auf Span- oder OSB-Platten (im Trockenbereich).

Innen.

An Wand und Boden.

NASSRAUMABDICHTUNG 310

Untergrundvorbereitung:

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, sauber, rissfrei, durchgetrocknet, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl. Gips- oder Zementhaut, Farbanstriche, Tapeten, Tape-tenkleister entfernen. Spanplatten, OSB-Platten, Gipsbaustoffe und andere stark saugfähige Untergründe mit TIEFGRUND 110 grundieren. Unebenheiten am Boden mit BODENSPACHTEL

UNIVERSAL 210, an der Wand mit AUSGLEICHMÖRTEL 270 ausgleichen.

Untergrund/LUGATO PROFESSIONAL Produkte*	Anforderungen	Grundieren mit TIEFGRUND 110
Anhydritestriche	Restfeuchte < 0,5 CM-%, angeschliffen, abgesaugt	+
AUSGLEICHMÖRTEL 270	ohne weitere Vorbereitung geeignet	
Beton	schalölfrei, mind. 3 Monate alt	
Bauplatten, zementgebunden, mineralisch	nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei	+
BODENSPACHTEL INNEN 220	ohne weitere Vorbereitung geeignet	
BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210	ohne weitere Vorbereitung geeignet	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei	+
Gipsputze	Mindestschichtdicke 10 mm, nicht gefilzt, nicht geglättet, trocken	+
Heizestrich, zementgebunden**	3 Wochen erhärtet, funktionsgeheizt, Restfeuchte < 2,0 CM-%. Heizung ab Verlegezeitpunkt für 8 Tage ausgeschaltet	
Heizestrich, anhydritgebunden**	7 Tage erhärtet bzw. nach Herstellerangaben, funktionsgeheizt, Restfeuchte < 0,3 CM-%. Heizung ab Verlegezeitpunkt für 8 Tage ausgeschaltet	+
Mauerwerk (Ziegel-, Kalksandstein)	mit AUSGLEICHMÖRTEL 270 beigespachtelt	
Spanplatten (ab P3, P5, P7; früher: Typ V100), OSB-Platten (OSB 3, OSB 4)***	Mindestdicke am Boden 22 mm, in Nut und Feder verleimt, alle 50 cm mit dem Untergrund verschraubt; an der Wand 19 mm dick, befestigt an Unterkonstruktion nach DIN 4103-4	+
Trockenestriche	nach Herstellervorschrift verlegt, abgesaugt	+
Zement-, Kalkzementputze	Mindestschichtdicke 10 mm, ausreichend erhärtet	
Zementestriche	mind. 2 Wochen alt, Restfeuchte < 2,0 CM-%	

+ Grundieren erforderlich

*) Für die Beanspruchungsklasse A (Wand) sind nur feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe zulässig: Beton, zementgebundene mineralische Bauplatten, Kalkzement- und Zementputz.

***) Bei Heizestrichen ist die „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ (Hrsg.: Zentralverband Sanitär Heizung Klima) zu beachten.

****) Bei ungeschliffenen, an der Oberfläche harzhaltigen Roh-OSB-Platten, z.B. Contiface®, Contifine®, Contifinish®, entfällt die Grundierung mit TIEFGRUND 110.

Verarbeitung:

Mit kurzfloriger Rolle, Pinsel oder Glättkelle zweimal je 750 g/m² auftragen. In Eckfugen und über Dehnungsfugen DICHTUNGSBAND 370 in die erste Beschichtung einbetten, beim zweiten Auftrag vollständig überdecken.

Bei Anwendung in der Beanspruchungsklasse A (Wandflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (öffentlich und privat)) gilt:

- Innen-/Außenecken mit ECKPROFIL abdichten. ECKPROFIL als erstes in die frische NASSRAUMABDICHTUNG 310 einbetten.
- DICHTUNGSBAND 370 mit einer Überlappung von mind. 5 cm an das ECKPROFIL anschließen.
- Zusätzliche Dopplungen vermeiden.

NASSRAUMABDICHTUNG 310

Produktdaten:

Verbrauch:	750 g/m ² pro Anstrich
Ergiebigkeit (10 kg):	ca. 13,3 m ² (ein Anstrich), ca. 6,6 m ² (zwei Anstriche)
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5 - 25 °C
Trocknungszeiten:	6 Stunden (1. Beschichtung) 18 Stunden (2. Beschichtung) 18 Stunden (Spanplatten im Trockenbereich)
Rissüberbrückung:	1 mm
Farbton:	hellblau
Inhaltsstoffe:	Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Verdickungs-, Netzmittel, Pigmente, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.)
Ökologie:	lösemittelfrei, sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS})
Entsorgung:	Verpackung restentleert recyceln
Packungsgrößen:	20 kg, 10 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 24 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Arbeitssicherheit:

GISCODE D1.

Mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Kontakt mit dem Auge, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato-professional.de/.com herunterladen.

Bitte beachten:

ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ beachten.

Prüfzeugnisse:

• Mit FLEKKLEBER 420:

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5409/0475 der MPA Braunschweig für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Beanspruchungsklasse A (Wand). (Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50)

• Mit FLEKKLEBER EXTRA 430:

Prüfung nach ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5409/0475 der MPA Braunschweig für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Beanspruchungsklasse A (Wand). (Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50)

• Mit FLEKKLEBER SCHNELL 440:

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5409/0475 der MPA Braunschweig für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Beanspruchungsklasse A (Wand). (Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50)

• Mit NATURSTEINKLEBER 460:

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5409/0475 der MPA Braunschweig für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Beanspruchungsklasse A (Wand). (Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.50)

NASSRAUMABDICHTUNG 310

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2015.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE