

PL Zastosowanie

Do klejenia płytek fajansowych, kamionkowych, kamionki szlachetnej, mozaiki, kamieni naturalnych wrażliwych na wilgoć metodą „floatingu” (narzucania). Także na jastrychy anhydrytowe, gotowe elementy betonowe, jastrychy grzewcze, jastrychy suche, płytki (wewnątrz). Wewnątrz i na zewnątrz. Na podłodze.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, wolne od odchodzących zanieczyszczeń, np. oleju do smarowania deskowania. Usunąć film cementowy. Nierówności betonu i jastrychów cementowych do 10 mm wyrównać przy użyciu kleju, natomiast większe – przy użyciu środka BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210 lub AUSGLEICHMÖRTEL 270.

Beton musi mieć przynajmniej 3 miesiące, a jastrychy cementowe – przynajmniej 2 tygodnie. Wylewki anhydrytowe, materiały gipsowe, jastrychy suche pokryć gruntem TIEFGRUND 110 (rozcieńczonym wodą 1:1), a stare płytki (wewnątrz) gruntem HAFTGRUNDIERUNG 120.

Obróbka

Zużycie wody: 25 kg : ok. 7 l wody. **Czas reakcji:** 5 minut. Następnie jeszcze raz przemieszać. **Zęby pacy:** zależnie od formatu płytek i fliz.

Czas obróbki: 30 minut. **Temperatura obróbki:** 5-25 °C. **Czas tężenia:** ok. 3 godzin. **Wchodzenie/fugowanie:** po 6 godzinach. Wszystkie dane odnoszą się do 15-20 °C i wilgotności wzgl. 65 %. Zastrzega się możliwość zmiany danych technicznych. **Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy. Unikać wilgoci. **Utylizacja:** po opróżnieniu opakowanie stanowi surowiec wtórny.

Przestrzegać informacji zamieszczonych w arkuszu danych technicznych (pole szkodliwości substancji).

Uwaga! Nie stosować do kładzenia marmurów.