

LUGATO PROFESSIONAL

AUSGLEICHMÖRTEL 270

Für das Ausgleichen von Untergründen vor dem Fliesenlegen an Wand und Boden.



Produktleistung:

- Standfest.
- Frostbeständig.
- Wasserfest.
- Filz- und glättbar.
- Schnell mit Fliesen belegbar.
- Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Anwendungen:

Zum Ausgleichen und Ausbessern von

- Beton, Mauerwerk, Putz (P II und P III) vor dem Fliesenkleben, Anstreichen und Beschichten an der Wand.
- Beton und Zementestrich vor dem Fliesenkleben am Boden.

Zum Erstellen von Gefälleausgleichsschichten vor dem Fliesenkleben.

Innen und außen.

AUSGLEICHMÖRTEL 270

Untergrundvorbereitung:

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Zementhaut, Farbanstriche entfernen.

Geeignete Untergründe: Beton, Mauerwerk (außer aus Porenbeton), Zement- und Kalkzementputz, Zementestriche.

Verarbeitung:

Anmischen: Sackinhalt (25 kg) in ca. 5,0l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchmischen.

Verarbeitung: mit Glättkelle dünn vorziehen (Kratzspachtelung), dann gleich in erforderlicher Schichtdicke auftragen. Auch das Anwerfen des Mörtels ist möglich. Nach ca. 60 Minuten kann geglättet oder gefilzt werden.

Produktdaten:

Wasserbedarf:	0,20l Wasser auf 1 kg Pulver
Verbrauch:	1,45 kg/m ² je mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 35 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5 - 25 °C
Schichtstärken:	5 - 50 mm
Begehbar/Belegbar mit Fliesen:	nach 3 Stunden
Belegbar mit Naturstein/Anstreichen (bei 10 mm Schichtstärke):	nach 48 Stunden
Druckfestigkeit nach 1 / 7 / 28 Tagen:	5 N/mm ² / 10 N/mm ² / 15 N/mm ²
Biegezugfestigkeit nach 1 / 7 / 28 Tagen:	1,5 N/mm ² / 3 N/mm ² / 3,5 N/mm ²
Inhaltsstoffe:	Zement, quarzitische und calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren
Ökologie:	sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS})
Entsorgung:	Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung restentleert recyceln
Packungsgröße:	25 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 12 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlin-sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato-professional.de/ .com herunterladen.

AUSGLEICHMÖRTEL 270

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 11/2019.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE