

LUGATO PROFESSIONAL

FLÄCHENSPACHTEL 290

Schafft schnell sehr glatte, streich- und tapezierfähige Oberflächen auf verputzten Wänden und Decken.



Produktleistung:

- Schneller, weißer, gipshaltiger Flächenspachtel.
- Für höchste professionelle Ansprüche, z. B. als Untergrund für kreative Maltechniken.
- Auf verputzten Wänden und Decken und auf Bauplatten.
- Klebt Gipskarton- und Gipsfaserplatten (Ansetzbinder) und schließt die Fugen ohne Bewehrungsstreifen.
- Flächig für Qualitätsstufen Q1-Q4.
- Überstreich- und tapezierbar nach Trocknung.

Anwendungen:

Weißer Flächenspachtel auf Gips-Basis für das Glätten von Wänden und Decken vor Anstreich- und Tapezierarbeiten. Als Untergrund für kreative Maltechniken. Zum Ansetzen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten und zum Fugenverschluss.

Innen.

FLÄCHENSPACHTEL 290

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe: Zement-, Kalkzement-, Gipsputze, Beton, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk, Gipsfaser-, Gipsbau-, Gipskartonplatten, Farbanstriche.

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, sein. Zementhaut, nicht festhaftende Farbanstriche entfernen. Sehr glatte

Oberflächen aufräumen. Lose Teile, Staub, Tapeten, Tapetenkleister, alte Kalk- und Leimfarben entfernen. Saugfähige, offenporige Oberflächen mit TIEFGRUND 110 grundieren.

Beton muss älter als 3 Monate sein, Zement-, Kalkzement- und Gipsputze müssen älter als 2 Wochen sein.

Verarbeitung:

Anmischen: Sackinhalt (18 kg) in 11 - 12 l sauberes Wasser einrühren.


Reifezeit: 3 Minuten. Danach noch einmal durchrühren.

Verarbeitung: zum Herstellen glatter Flächen Spachtelschicht anziehen lassen und nachspachteln oder mit einem Schwamm-brett gleichmäßig nachnässen und innerhalb von 15 Minuten scharf mit Glättkelle abziehen. Frische Spachtelschicht vor Sonnenlicht und zu schnellem Austrocknen schützen.

Produktdaten:

Wasserbedarf:	ca. 0,6 l Wasser auf 1 kg Pulver
Verbrauch:	0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	ca. 40 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	5 - 30 °C
Schichtstärken:	0 - 5 mm (flächig); bis 20 mm (für Fugen)
Inhaltsstoffe:	Gips, calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren
Ökologie:	sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS})
Entsorgung:	Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170802) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln
Packungsgröße:	18 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 12 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

	
0432	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 16 7760	
EN 13963:2005/AC:2006 Material für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen EN 13963:4B	
Brandverhalten:	Klasse A1
Biegezugfestigkeit:	> 400 N
Gefährliche Substanzen:	s. Sicherheitsdatenblatt

Arbeitssicherheit:

nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Staubentwicklung vermeiden. Kann die Atemwege und Augen reizen, z. B. Brennen, Augentränen. Bei andauerndem Handkontakt wird Handschutz empfohlen: Handschuhe aus Nitril oder nitrilbeschichteter Baumwolle.

GISCODE CP1. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

FLÄCHENSPACHTEL 290

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 11/2019.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —